

אופן השימוש באקרילפז :

<p>על הגג להיות מפולס ובעל שיפועים למניעת היקוות מים. <u>גגות חדשים</u> – יש לוודא כי פני השטח שמיועדים לאיטום יהיו נקיים וללא חלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר זר שעלול להפריע להדבקה. יש למלא חורים בדייס צמנטי מושבח בפולימרים. <u>גגות ישנים</u> – יש להסיר הלבנה קודמת, חלקים רופפים ולחתוך נפחיות בשכבה הישנה.</p>	<p>הכנת שטח האיטום</p>
<p>יש לדלל את האקרילפז במים ביחסים של 1:1, ליישם שכבה של כ-300 גרם/מ"ר ולאחר מכן להמתין כשעתיים ליבוש החומר.</p>	<p>שכבת היסוד - פריימר</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ניתן ליישם באמצעות מרסס איירלס, מברשת, רולר או מגב. • על פני שכבת היסוד יישם שכבה אחידה של אקרילפז בכמות של 2.0-2.5 ק"ג/מ"ר. • המתן ליבוש של 4-6 שעות בהתאם למזג האוויר. • יישם שכבה שנייה של אקרילפז בכמות של 2.0-2.5 ק"ג/מ"ר. • להלבנת גגות שאטומים ביריעות ביטומניות מומלץ ליישם כמות של 2.0-2.5 ק"ג/מ"ר בשכבה אחת (לאחר יישום שכבת היסוד). • זמן הייבוש הסופי הינו 14 יום מגמר היישום, בהתאם לתנאי מזג האוויר. <p>***במשטחים שמיועדים להיסדקות יש לשריין את האקרילפז על ידי שכבת רשת זכוכית (אינטרגלס) או להשתמש באקרילפז סופר (משוריין).</p>	<p>אופן היישום</p>
<p>דלי 20 ק"ג.</p>	<p>אריזה</p>
<ul style="list-style-type: none"> • אין ליישם אקרילפז במקרה של מזג אוויר גשום, או כאשר צפוי גשם עד 3 ימים מגמר היישום. • אין ליישם אקרילפז בגגות בעלי ניקוז גרוע, בהם יש מים עומדים או שלוליות לאורך זמן. • אין ליישם אקרילפז על משטחי בטון קל (בט"קל). • אינו מיועד לאיטום אדניות ובמקלחות מתחת לריצוף. • אין להשתמש באקרילפז כאשר טמפרטורת הסביבה נמוכה מ-5°C. • מומלץ לאוורר מקומות סגורים בעת ולאחר היישום. • המתן 30 ימים לפני יישום אקרילפז על משטחי בטון או זפת חדשים. • ניתן לבצע בדיקה כעבור 14 ימים מתום היישום. • יש לאחסן במקום קריר ומוצל בטמפרטורה שמעלל-5°C. • יש לנקות את הכלים במים מיד בתום השימוש. • אקרילפז אינו דליק ואינו מכיל ממסים מסוכנים. 	<p>הערות</p>
<p>לא למאכל. יש להשתמש בצידוד מגן אישי (ביגוד מתאים, כפפות, משקפי מגן / מגן פנים). לרחוף ידיים מיד בתום השימוש.</p>	<p>הוראות בטיחות</p>